

LECO Glasgewebe


Produktbeschreibung

Material	Mineralische Glasgewebe.
Verwendungszweck	Das Glasgewebe ist aufgrund seiner Eigenschaften vielseitig einsetzbar. Es ist hervorragend geeignet für den Objektbereich und stark beanspruchte Bereiche.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • schnell und einfach zu verarbeiten • stoßfest, rissüberbrückend, dimensionsstabil, nassstabil • verrottungsfest • individuell überstreichbar • vorgrundierte Dessins: spart Farbe und Zeit • frei von PVC, Lösungsmitteln und Weichmachern
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Konformität nach CE DIN EN 15102 • Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (B.-s1, d0) • zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX® • enthält keine allergieauslösenden Substanzen • A+ (VOC)

Rollenmaße und Verpackung

<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
60095 080	1,00 x 50,00 m	95 g/m ²	8 Rollen	32 Rollen
60115 080	1,00 x 50,00 m	115 g/m ²	11 Rollen	44 Rollen
60150 080	1,00 x 50,00 m	140 g/m ²	6 Rollen	24 Rollen
60165 080	1,00 x 50,00 m	180 g/m ²	4 Rollen	16 Rollen
60170 080	1,00 x 50,00 m	145 g/m ²	7 Rollen	28 Rollen
60175 080	1,00 x 50,00 m	180 g/m ²	5 Rollen	20 Rollen
60180 080	1,00 x 50,00 m	180 g/m ²	5 Rollen	20 Rollen
60191 080	1,00 x 50,00 m	250 g/m ²	5 Rollen	20 Rollen
60305 060	1,00 x 25,00 m	280 g/m ²	7 Rollen	28 Rollen
60510 080	1,00 x 50,00 m	210 g/m ²	4 Rollen	16 Rollen
60520 060	1,00 x 25,00 m	250 g/m ²	6 Rollen	24 Rollen
64100 080	1,00 x 50,00 m	130 g/m ²	11 Rollen	44 Rollen
64150 080	1,00 x 50,00 m	150 g/m ²	6 Rollen	24 Rollen
64165 080	1,00 x 50,00 m	195 g/m ²	4 Rollen	16 Rollen
64180 080	1,00 x 50,00 m	195 g/m ²	4 Rollen	16 Rollen

Stand: 06/2020



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




LECO Glasgewebe

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung** Glasgewebekleber unter Beachtung der Herstellerangaben verwenden.
- Bahnen in erforderlicher Länge unter Zugabe von 5 - 10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Den Kleber in Breite von 1 - 2 Bahnen gleichmäßig mit einer Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittene Bahn in das noch nasse Kleberbett einlegen und mit einem Tapezierspachtel oder einer Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben. Überstände abschneiden.
- Anstrich** Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen. Nach Trocknung des Grundanstrichs sind eventuell hochstehende Fasern abzuschleifen.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 06/2020



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

