

LECO GRILLE

Description du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Matériel | Fibre de verre à enduire |
| Usage | Calicot Grille de Verre (Renfort d'enduisage) permet le renforcement des surfaces fissurées en intérieur et en extérieur. |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • Maille 4x4 • Grande résistance mécanique <ul style="list-style-type: none"> - Chaîne : 2100 N/5cm - Trame : 2300 N/5cm • Couvre les fissures • Sert à la rénovation sans préparation des fonds • Imputrescible • Imperméable • Résistance aux alcalins |
| Données techniques | <ul style="list-style-type: none"> • En conformité avec la norme CE DIN EN 15102 • Standard 100 by Oeko Tex® • Ne contient pas de substances allergènes |

| | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| Taille des rouleaux et conditionnement | <u>Article</u> | <u>Taille de rouleau</u> | <u>Poids</u> | <u>Rouleaux/carton</u> | <u>Rouleaux/palette</u> |
| | 60930 | 1,00 x 50,00 m | env. 160 g/m ² | 6 | 24 |

Recommandations de traitement

| | |
|--------------------------------|--|
| Vérification du produit | Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d'aspect sont partie intégrante du produit et ne justifient pas une réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte. |
| Note | Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier. |



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)