Fiche technique

LECO
so simple. so good.

LECO Minerals TEC

Description du produit

Matériel

Voile de verre minéral.

Usage

Ce voile de verre est idéal pour la peinture, le lissage et la solidification de murs et plafonds en intérieur, ainsi que pour la rénovation et la réhabilitation de sous-structures durables. Il permet également de recouvrir les fonds abimés et fissurés. Ce revêtement est parfaitement adapté à tous les espaces, et en particulier les zones de passage comme les escaliers, couloirs et parties communes.

Caractéristiques

- Indéformable
- Couvre les fissures
- Imputrescible
- Imperméable
- Peut être peint plusieurs fois

Données techniques

- En conformité avec la norme CE DIN EN 15102
- Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (B.-s1, d0)
- Oeko Tex® Standard 100
- Ne contient pas de substances allergènes

Taille des rouleaux et conditionnement

Article	Taille de rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
65000	1,00 x 50,00 m	env. 45 g/m²	8	32
65045	1,00 x 50,00 m	env. 45 g/m²	8	32

02/2024

CE
11
LECO-Werke
Lechtreck GmbH & Co. KG
Hollefeldstraße 41
D-48282 Emsdetten
EN 15102: T4 / 1
EN 15102: 2007 + A1: 2011
NB 3041
B-s1, d0
www.leco-werke.de

OEKO TEX® STANDARD 100
09.0.69682
Hohenstein HTTI

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten
Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de

Fiche technique

LECO
so simple. so good.

LECO Minerals TEC

Recommandations de traitement

Vérification du produit

Veillez à vérifier le produit avant la pose. Les irrégularités d´aspect sont partie intégrante du produit et ne justifient pas de réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.

Préparation du substrat

La surface d'application doit être sèche, propre, uniforme et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (ancienne peinture, ancien papier peint). Colmatez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable.

Collage

Nous recommandons la colle de toile de verre LECOLLE Universal. Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l´arasement). Appliquez la colle sur la largeur de 1-2 bandes à l'aide d'un rouleau en laine. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une spatule ou un rouleau de papier peint. Juxtaposez le lé suivant à joint vif.

Peinture

Après le séchage, si souhaité ou requis, peignez avec une peinture satinée, latex ou acrylique selon la norme DIN 13300.

Note

Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.

02/2024

CE
11
LECO-Werke
Lechtreck GmbH & Co. KG
Hollefeldstraße 41
D-48282 Emsdetten
EN 15102: T4 / 1
EN 15102: 2007 + A1: 2011
NB 3041
B-s1, d0
www.leco-werke.de

OEKO TEX® STANDARD 100
09.0.69682
Hohenstein HTTI

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten
Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de