



LECOVER EXTREM

Produktbeschreibung

- Material** LECOVER Extrem ist ein Spezialglasvlies mit rückseitig aufgebrachtem Schaum.
- Verwendungszweck** Durch einfaches Tapezieren von LECOVER Extrem können mittlere bis grobe Glasgewebestrukturen und Putze in einem Arbeitsgang abgedeckt und die Wand komplett geglättet werden. Besonders geeignet für den Objektbereich, da aufwendiges Spachteln entfällt und zeiteffizient gearbeitet werden kann.
- Eigenschaften**
- deckt mittlere bis grobe Strukturen ab
 - schnell zur glatten Wand:
 - kein Spachteln
 - kein Schleifen
 - kein Staub
 - kein Lärm
 - bis zu 75 % Zeitersparnis zum herkömmlichen Spachteln
 - rissüberbrückend (Rissarten A.1/A.2 entsprechend der Klassifizierung im BFS Merkblatt Nr. 19)
 - idealer Tapezieruntergrund
- Technische Daten**
- Konformität nach CE DIN EN 15102
 - Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (B.-s2, d0)
 - zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
 - enthält keine allergieauslösenden Substanzen
 - A (VOC)
 - sd-Wert: Die Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572 C entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtendicke von 0,02 m.

Rollenmaße und Verpackung	Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Kartoninhalt	Paletteninhalt
	66250 020	1,00 x 15,00 m	550 g/m ²	6 Rollen	24 Rollen

Version: 03/2024



STANDARD 100
09.0.69682
Hohenstein HTTI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



LECOVER EXTREM

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken sein. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
Bei nichtsaugenden bzw. abgesperrten Untergründen ist ein Haftbrückenanstrich mit einer Haftgrundierung notwendig. Dies ist beispielsweise der Fall wenn es sich bei dem abzudeckenden Untergrund um ein mit Latexfarbe beschichtetes Glasgewebe handelt. Verklebung von LECOVER erfolgt nach Trocknung der Haftgrundierung.
- Verklebung** Wir empfehlen: LECOLLE XTRA STRONG
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Kleber direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben, auf Rapportangaben achten und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Schwamm vollständig zu entfernen.
Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE XTRA STRONG.
- Weiterbearbeitung** Nach der Trocknung die Nähte mit einem Leichtspachtel verschließen und z.B. mit einer Vliestapete oder Fertigtapete übertapezieren.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Version: 03/2024



**STANDARD
100**
09.0.69682
Hohenstein HTTI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)