



GLASGEWEBE VB

Produktbeschreibung

- Material** Gewebe aus mineralischen Glasfasern mit weißer Vorbeschichtung
- Verwendungszweck** Das vorbeschichtete Glasgewebe bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Es spart Farbe, Zeit und Geld. Die Strapazierbarkeit ermöglicht Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
- Eigenschaften**
- vorgrundernte Dessins: spart Farbe und Zeit
 - schnell und einfach zu verarbeiten
 - langlebig
 - stoßfest, rissüberbrückend, dimensionsstabil, nassstabil
 - verrottungsfest
 - individuell überstreichbar
 - frei von PVC, Lösungsmitteln und Weichmachern
 - schwer entflammbar
- Technische Daten**
- Konformität nach CE DIN EN 15102
 - Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (B.-s1, d0)
 - zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
 - enthält keine allergieauslösenden Substanzen
 - A+ (VOC)

Rollenmaße und Verpackung

Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Kartoninhalt	Paletteninhalt
64100 080	1,00 x 50,00 m	145 g/m ²	12 Rollen	48 Rollen
64101 080	1,00 x 50,00 m	145 g/m ²	8 Rollen	32 Rollen
64150 080	1,00 x 50,00 m	150 g/m ²	6 Rollen	24 Rollen
64151 080	1,00 x 50,00 m	150 g/m ²	6 Rollen	24 Rollen
64165 080	1,00 x 50,00 m	195 g/m ²	3 Rollen	12 Rollen
64166 080	1,00 x 50,00 m	170 g/m ²	4 Rollen	16 Rollen
64180 080	1,00 x 50,00 m	195 g/m ²	6 Rollen	24 Rollen
64600 080	1,00 x 50,00 m	150 g/m ²	9 Rollen	36 Rollen
64895 080	1,00 x 50,00 m	115 g/m ²	8 Rollen	32 Rollen

Stand: 03/2024



STANDARD 100
09.0.69682
Hohenstein HTTI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



GLASGEWEBE VB

Verarbeitungsempfehlung

Warenprüfung

Material vor der Verarbeitung prüfen.
Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, einfarbig, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche sind restlos zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind mit geeigneten Spachtelmassen, vorzugsweise Gipsspachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister oder wasserbasierter Tapeziergrundierung fachgerecht vorbehandeln.

Verklebung

Wir empfehlen: LECOLLE UNIVERSAL
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zu schneiden. Kleister direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben, auf Rapportangaben achten und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Tuch oder Schwamm vollständig zu entfernen.

Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE UNIVERSAL.

Anstrich

Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen. Nach Trocknung des Grundanstrichs sind eventuell hochstehende Fasern abzuschleifen.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 03/2024



**STANDARD
100**
09.0.69682
Hohenstein HTTI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)