



Lecouvretout extrême

Description du produit


Matériel Lecouvretout extrême est une fibre de verre avec enduction minérale contrecollé sur une mousse latex à mémoire de forme.

Usage Avec la simple pose de Lecouvretout extrême, il est possible de recouvrir en une seule passe les structures de tissu de verre moyennes à grossières et les plâtres (jusqu'à 5 mm) et de lisser complètement le mur. Particulièrement adapté aux espaces publics, car il n'est pas nécessaire de mastiquer et le travail peut être effectué de manière efficace.

- Caractéristiques**
- Couvre les structures moyennes à grossières
 - Rapide au mur lisse :
 - pas de ponçage
 - pas d'enduisage
 - pas de poussière
 - pas de bruit
 - Jusqu'à 75% de gain de temps
 - Couvre les fissures
 - Support idéal pour la pose de papier peint

- Données techniques**
- En conformité avec la norme CE DIN EN 15102
 - Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (B-s2, d0)
 - Oeko Tex® Standard 100
 - Ne contient pas de substances allergènes
 - A (COV)
 - Valeur sd : La perméabilité à la vapeur d'eau selon la norme DIN EN ISO 12572 C correspond à une épaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de 0,02 m.

Taille des rouleaux et conditionnement	Article	Taille de rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
	66250	1,00 x 15,00 m	env. 550 g/m ²	6	24



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Lecouvretout extrême

Recommandations de traitement

Vérification du produit Vérifiez le produit avant la pose. En règle générale, les réclamations après la pose ne peuvent pas être prises en compte – nous examinons volontiers les demandes justifiées au cas par cas.

Préparation du support La surface du mur doit être propre, sèche et absorbante. Enlever complètement les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes. Le cas échéant, appliquer une sous-couche perméable.

Dans le cas de supports non absorbants ou bloqués, il est nécessaire d'appliquer une couche d'accrochage avec un apprêt adhésif. C'est par exemple le cas lorsque le support à recouvrir est un tissu de verre recouvert de peinture au latex. Le collage de LECOVER Extrém s'effectue après séchage de l'apprêt adhésif.

Appliquez les rails d'angle pour papier peint à l'épaisseur requise (2 mm) à l'aide d'une spatule.

Pose Nous recommandons LECOLLE Xtra Strong. Veuillez respecter les recommandations détaillées figurant dans notre fiche technique relative à LECOLLE Xtra Strong.

Découpez les lés du revêtement mural en ajoutant 5 à 10 cm pour compenser les bords supérieur et inférieur. Appliquez la colle (quantité d'application 300 g/m²) sur une largeur de 1 à 2 lés à l'aide d'un rouleau à poils longs de manière uniforme sur le support. Placez le lé découpé dans le lit de colle humide et appuyez avec une spatule ou un rouleau à tapisser. Éliminez immédiatement les résidus de colle sur la face visible à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge.

Coller la bande suivante bord à bord. Couper les excédents. En plus des joints, tapisser toute la surface de manière décalée avec LECO Reno® afin d'obtenir un aspect uniforme.

Variante pour les professionnels : Après séchage, remplir les joints avec une spatule à dispersion ou une spatule légère.

09/2025



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Fiche
technique

LECO
so simple. so good.

Lecouvretout extrême

Finition

Une fois les surfaces bien sèches, elles doivent être repeintes avec des peintures à dispersion, au latex ou acryliques, en fonction de l'utilisation prévue.

Note

Lors de l'application de Lecouvretout extrême, en particulier sur les plafonds, il est important de procéder avec précaution. Veillez à utiliser la colle appropriée en quantité suffisante. Vous obtiendrez ainsi un résultat optimal, surtout si vous effectuez vous-même les travaux.

Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence.

Informations complémentaires



09/2025



**STANDARD
100**
DE 01.69882
Fächerzertifiziert (FTZ)



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)