



LECO FUSION

Produktbeschreibung

Material	Vogestrichenes und vopigmentiertes Kombivlies aus Zellulose- und Glasfasern mit dichter, glatter Oberfläche.
Verwendungszweck	LECO Fusion dient als hochwertiger Untergrund für Wand- und Deckenflächen im Neubau sowie zur Renovierung. Für Anwendungen, bei denen gleichmäßige, strapazierfähige Oberflächen mit hohem optischem Anspruch verlangt werden.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Intensive, satinweiße Vorbeschichtung • Sehr hohe Deckkraft (ca. 98 %) • Vogestrichen und vopigmentiert • Meist nur 1 Anstrich nötig, sehr geringer Farbverbrauch • Dichte, glatte Oberfläche • Hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, leicht abwischbar • Ca. 20 % höhere Festigkeit als Standardvlies • Sehr robust und rissüberbrückend • Hautfreundlich, da keine Glasfasern austreten können • Frei von PVC, Lösungsmitteln und Schwermetallverbindungen
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Konformität nach DIN EN 15102 • Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (B-s1, d0) • Zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 • Enthält keine allergieauslösenden Substanzen • A+ (VOC)
Umweltverträglichkeit & Raumklima	LECO Fusion ist frei von gesundheits- und umweltgefährdenden Stoffen und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei.

Rollenmaße und Verpackung	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
	40210 060	1,00 x 25,00 m	210 g/m ²	15 Rollen	60 Rollen

Version:02/2026



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





Technisches Merkblatt



LECO FUSION

Verarbeitungsempfehlung

Warenprüfung

Material vor der Verarbeitung prüfen.
Vorderseite = Sichtseite (beschichtet).
Reklamationen nach der Verarbeitung können in der Regel nicht berücksichtigt werden - berechnete Anliegen prüfen wir im Einzelfall

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, einfarbig, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche sind restlos zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind mit geeigneten Spachtelmassen, vorzugsweise Gipsspachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister oder wasserbasierter Tapeziergrundierung fachgerecht vorbehandeln.

Verklebung

Wir empfehlen: LECOLLE XTRA STRONG
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Kleister direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Tuch oder Schwamm vollständig zu entfernen.

Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE XTRA STRONG.

Anstrich

Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen. In den meisten Fällen reicht 1 Anstrich aus.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Version:02/2026



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

